



Manta Líquida

Branco - Interior - Exterior



Desempenho



Veloz Manta Líquida é um impermeabilizante flexível e elástico para superfícies como lajes e coberturas sem trânsito (lajes de concreto armado), calhas, vigas, paredes com reboco, telhas de fibrocimento e cerâmicas sujeitas à intempéries, como batida de chuva e incidência de sol, repetidamente. Desenvolvido especialmente para proteger e reduzir a absorção de água, evitando infiltrações, umidade, mofo e fungos, a Manta Líquida Veloz após secagem, forma uma espessa camada protetora de elevada resistência química. O desempenho e o rendimento da Manta Líquida Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

SUPERFÍCIE



Abóbadas, vigas, calhas, paredes com reboco e concreto, lajes expostas sem trânsito, telhas de fibrocimento e cerâmica.

DILUIÇÃO



Pincel/Rolo de Lã ou Trincha: Na primeira demão diluir com água potável até 20%. Pronto para uso nas seguintes.

Pistola: Diluir até 20% com água potável e aplicar com pressão entre 1400 a 1600 psi. Usar o bico de abertura 0,025" e velocidade de aplicação de 7 a 9m²/min.



RENDIMENTO



Até 4,3m², para balde de 4kg por demão.

Até 15m², para balde de 14 kg por demão.

Consumo mín. de 450 a 600 g/m²/demão para um bom desempenho do produto.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos, com intervalo de 3 horas.

Aplicar demãos cruzadas para melhor desempenho do produto, podendo ser necessário um maior número de demãos dependendo da superfície a ser aplicada.

SECAGEM



1 hora ao toque

3 horas entre demãos

12 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Em bom estado (sem pintura)

Lixar e eliminar o pó e fuligem com pano úmido.

Reboco e Concreto Novo

Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar quantas demãos forem necessárias de Manta Líquida Veloz até formar a película protetora.

Imperfeições Rasas e Profundas

Corrigir com reboco as imperfeições e remover materiais soltos, aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois aplicar a Manta Líquida Veloz (ambientes internos e externos).

Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas

Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com hidrojateamento e água sanitária, a fim de eliminar mofos, fungos, musgos, pós e fuligem, enxaguar e aguardar a secagem.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes do produto para 2 partes de água potável e misture bem, até a homogeneização da tinta estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados e cargas inertes minerais. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 Tipo 4.8.7 Acabamento Redutor de Absorção de Água da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Veloz TINTAS

Química, Derivados do Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04.051.523/0001-18 - Insc. Est. 15.213765-3
Quim. Resp.: Carlos D. Carneiro - CRQ nº 04.269.028 8ª Região.

Sac 91-3724-7100
www.velozquimica.com.br

PARA COLETA SELETIVA
PARA RECYCLING