



Esmalte Metálico

Premium - Brilho Exterior - Interior Madeiras e Metais

O Esmalte Metálico Veloz, possui uma formulação especial a base de resina alquídica com pigmentos metálicos de alta qualidade proporcionando acabamento único. Possui elevada resistência ao intemperismo, fácil aplicação e limpeza, ótimo alastramento, aderência e cobertura. Recomendado para superfícies externas e internas de madeira, ferro, galvanizado e alumínio.

APLICAÇÃO



Rolo de espuma, pincel ou trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).

SUPERFÍCIE



Madeira nova, tratada, repintura e metais ferrosos. Alumínio e Galvanizado (Necessita de fundo preparador).

DILUIÇÃO

10%



Pincel e Rolo de Espuma: Diluir com Thinner F-15 ou B-52 Veloz até 10%.
Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com Thinner F-15 ou B-52 Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.

10 partes de produto + 1 parte de Thinner F-15 ou B-52

RENDIMENTO



Rende acima de 3,5m², acabados por embalagem de 750ml
Rende acima de 8m², acabados por embalagem de 900ml
Rende acima de 32m², acabados por embalagem de 3,6L

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



Pintura: De 2 a 3 demãos, com intervalo de 12 horas.
Repintura: De 1 a 2 demãos.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



30 minutos ao toque
12 horas entre demãos
72 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Madeira Nova e Repintura

Lixar para eliminar farpas (grana 180/240). Aplicar uma demão de Fundo Branco Fosco Veloz, diluído com 30% de Thinner F-15 ou B-52. Corrigir as imperfeições com Massa para Madeira Veloz. Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Na repintura proceder como superfície nova, dispensando a aplicação do Fundo Branco Fosco Veloz.

Madeiras tratadas: Agite bem o produto antes e após a diluição até sua completa homogeneização. Diluir na 1ª demão 10 partes de tinta com 1 e 1/2 partes de Thinner F-15 ou B-52. Nas demais demãos, diluir 10 partes de tinta com 1 parte de Thinner F-15 ou B-52.

Ferro Novo ou Ferrugem

Remover totalmente a ferrugem usando lixa 100 e/ou escova de aço e em seguida um redutor de ferrugem. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz após secagem, lixar novamente e eliminar o pó.

Repintura de Ferro

Lixar (grana 360/400) a superfície e eliminar o pó. Tratar os pontos com ferrugem conforme indicação acima.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser pintada, dilua 10 partes de tinta para 1 parte de Thinner F-15 ou B-52 e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar, evitando recortes muito grandes com pincel.

Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes organo-metálicos. Desenvolvido conforme normas NBR 15494 e NBR 11702 Tipo 4.2.1.6 Esmalte Premium ambas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
NÃO CONTÉM BENZENO.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região