



Galvetto

Fundo para Galvanizados

Galvanizados e Metais
Premium - Fosco

Galvetto Fundo para Galvanizados Veloz, é uma base preparadora que protege e proporciona melhor aderência as tintas de acabamento como a tinta esmalte, resultando em pinturas resistentes que não descascam. Sua película possui alta aderência para chapas galvanizadas, zincadas e alumínio. Fácil de aplicar, possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento em superfícies externas e internas..

APLICAÇÃO



Rolo de espuma, trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).

SUPERFÍCIE



Chapa galvanizada, zincada, alumínio e repintura destas mesmas superfícies.

DILUIÇÃO

10%



Pincel e Rolo de Espuma: Diluir com Thinner F-15 ou B-52 Veloz até 10%.
Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com Thinner F-15 ou B-52 Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.

10 partes de produto + 1 parte de Thinner F-15 ou B-52

RENDIMENTO



Rende acima de 60 m², acabados por embalagem de 3,6L.
Rende acima de 15 m², acabados por embalagem de 900ml.

Dependendo do substrato, caso seja de superfície lisa e uniforme rende mais. Caso seja superfície rugosa ou mal preparada rende menos. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



Chapa nova:
1 demão, com intervalo de 12 horas.
Repintura:
De 1 a 2 demãos.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



4 horas ao toque
12 horas entre demãos
24 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação e secagem do produto, mantenha sempre o local bem ventilado e utilize sempre EPI's (máscaras, luvas e óculos de segurança apropriados). Evitar inalação dos vapores. Não ingerir o produto. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os em água corrente em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do produto pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Chapa Nova (galvanizada, zincada e alumínio)

Realizar um bom lixamento na superfície para eliminar o brilho (grana 180/240). Remover toda poeira, gordura, graxa, sabão ou resíduo com pano úmido antes de qualquer aplicação. Aplicar uma demão de Galvetto Duo Veloz, diluído com 10% de Thinner F-15 ou B-52 Veloz. Após a secagem, aplicar a tinta de acabamento de sua preferência, sugerimos as linhas Esmaltes B-52 e Alto Brilho Veloz.

Chapa com ferrugem

Remover totalmente a ferrugem usando lixa 100 e/ou escova de aço e em seguida aplicar um redutor de ferrugem. Aplicar uma demão de Galvetto Duo Veloz, diluído com 10% de Thinner F-15 ou B-52 Veloz. Após a secagem, aplicar a tinta de acabamento de sua preferência, sugerimos as linhas Esmaltes B-52 e Alto Brilho Veloz.

Repintura de Chapa

Lixar (grana 360/400) a superfície onde houver descascamentos e remoção da pintura, remover toda poeira, gordura, graxa, sabão ou resíduo com pano úmido antes de qualquer aplicação. Tratar os pontos com ferrugem conforme indicação acima. Aplicar uma demão de Galvetto Duo Veloz, diluído com 10% de Thinner F-15 ou B-52 Veloz.

Repintura de Ferro

Lixar a superfície (grana 360/400) e eliminar o pó. Tratar os pontos de ferrugem conforme descrito acima.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser pintada, dilua 10 partes do produto para 1 parte de Thinner F-15 ou B-52 Veloz e misture bem, até a homogeneização do produto estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo, pigmentos inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e secantes organometálicos. Não contém metais pesados. Desenvolvido conforme normas NBR 15494 e NBR 11702 vigentes tipo 4.1.1.1, Fundo para Aderência em Metais não Ferrosos ambas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
NÃO CONTÉM BENZENO.



Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz

PARA

Veloz TINTAS

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3

Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região