# Martelado Esmalte Sintético

## Premium - Metalizado e Liso

EXTERIOR - INTERIOR

**O Martelado Veloz** é um esmalte sintético de secagem rápida, fácil aplicação, ótima aderência e dureza, boa cobertura e rendimento. Impermeável e repelente à água, que reduz a incrustação de sujeira, facilitando a limpeza. Após a sua aplicação, a película abre-se em um aspecto metalizado, formando um desenho característico do "Efeito Martelado". Esse efeito só será possível visualizar através da aplicação da tinta à pistola. Este efeito em relevo de sua película é indicado para "corrigir" ou "ocultar" pequenas irregularidades ou defeitos de fabricação de superfícies internas e externas de madeiras, superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados. O desempenho e o rendimento do Martelado Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

### APLICAÇÃO

**Rolo de espuma ou do tipo baixo para epóxi, pincel ou trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).**

### SUPERFÍCIE

**Superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados.**

### DILUIÇÃO

10% D

**Pincel e Rolo de Espuma:** Diluir com Thinner F-15 ou B-52 Veloz até 10%.
**Pistola:** Coar o produto, diluir até 30% com Thinner F-15 ou B-52 Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.

10 partes de produto + 1 parte de Thinner F-15 ou B-52

### RENDIMENTO

**Rende acima de 8 m²,** para lata de 900ml.
**Rende acima de 34 m²,** para lata de 3,6L.

Acabados por embalagem.
Dependendo do substrato, caso seja de superfície lisa e uniforme rende mais. Caso seja superfície rugosa ou mal preparada rende menos.
O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

### DEMÃOS

**De 2 a 3 demãos,** com intervalo de 4 a 6 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

### SECAGEM

**20 a 25 minutos** ao toque
**4 a 6 horas** entre demãos
**2 horas** ao manuseio
**24 horas** final

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

#### Manchas de Óleos

Lavar com solução de água e detergente. Aguardar a secagem. Se não remover, limpar com algum decapante ou desengraxante. Seguir as orientações específicas de cada superfície indicada anteriormente.

#### Ferro ou Aço Carbono

Novo: Lixar a superfície e remover resíduos de óleo. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente.
Com Ferrugem: Remover totalmente a ferrugem, usar lixa ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente.
Repintura: Lixar a superfície e remover eventuais pontos de ferrugem. Aplicar Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente.

#### Alumínio ou Galvanizado

Novo: Aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado ou Washprimer Veloz.
Repintura: Raspar e lixar a superfície para remover tinta antiga e mal aderida.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Quando a superfície for pintada com o auxílio de pistola, dilua 10 partes de tinta para ½ parte de Thinner F-15 ou B-52 Veloz. e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos.

O efeito "Martelado" só poderá ser observado se o produto for aplicado a pistola. Nesse caso, aplicar pouca tinta na 1ª demão, para, em seguida, aplicar uma 2ª demão mais farta, o que dará origem a um acabamento com "desenho martelado", característico e uniforme.

**Conforme Norma ABNT NBR 13245 -** A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

**RECOMENDAÇÕES:** Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

**LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:** No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:** Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

**Composição:** Resinas sintéticas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarboneto e aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 Tipo vigente 4.2.1 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

LÍQUIDO INFLAMÁVEL 3

**ATENÇÃO:**
Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.
Evite inalar os vapores.
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Veloz TINTAS
Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

PROGRESSO DO PARÁ
PONTO DE ENTREGA PARA COLETA SELETIVAS.