



Complementos

Líqui-Brilho
Verniz Acrílico
Fundo Preparador de Paredes

Veloz Líqui-brilho é um produto indicado para regular o brilho de tintas látex vinílicas em superfícies externas e internas.

Veloz Verniz Acrílico é um produto indicado para dar maior proteção às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolos à vista, dando maior proteção e qualidade para diversos tipos de superfícies.

O desempenho e o rendimento do Complementos Acrílicos Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

Veloz Fundo Preparador de Paredes é um produto indicado para uniformizar absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies pulverulentas externas e internas como reboco fraco concreto ou reboco novo tinturas descascadas ou calcinadas paredes caídas resso e fibrocimento.

APLICAÇÃO



Pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos alto ou baixos e trincha.

SUPERFÍCIE



Reboco, concreto, blocos, fibrocimento, cobertura abaloada, lajes, calhas, marquises, jardineiras, terraços e reservatórios.

DILUIÇÃO



Fundo Preparador de Paredes: Pronto para uso.

Líqui-brilho: Pronto para uso. Não utilizar mais do que 50% na mistura com a tinta látex e vinílica.

Verniz Acrílico: Diluir com água potável até 10%. Para superfícies não-seladas aplicar a primeira demão diluída em 30% de água potável.



RENDIMENTO



Balde de 3.6L

Rende acima de
Fundo Preparador de Paredes: 32m²;
Líqui-brilho: 25m²;
Verniz Acrílico: 45m²
Acabados por embalagem.

Balde de 15L

Rende acima de
Fundo Preparador de Paredes: 133m²;
Líqui-brilho: 104m²;
Verniz Acrílico: 187m²
Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas.

Impermeabilizante: 4 demãos cruzadas, com intervalo de 4 horas.

Verniz Acrílico: 2 demãos, com intervalo de 4 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



Líqui-brilho e Fundo Preparador de Paredes

1 hora ao toque | 4 horas entre demãos | 6 horas final

Verniz Acrílico

2 horas ao toque | 4 horas entre demãos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Reboco e Concreto Novo

Limpar a superfície por completo para receber a aplicação do Complementos Acrílicos Veloz, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

Superfícies de Reboco já pintadas

Aguardar em média 30 dias para nova aplicação.

Superfícies de Reboco desmanchado com cal e/ou gesso

Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó proveniente por completo, antes de realizar a aplicação.

Superfícies Brilhantes

Lixar (grana 360/400) até a perda total do brilho e eliminar o pó.

Verniz Acrílico: Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes do produto para 1 parte de água potável e misture bem, para garantir uma perfeita aderência ao substrato, quando muito liso e compacto. As próximas demãos serão aplicadas com o produto em sua concentração normal. Produto utilizado em áreas sem ação mecânica, necessitando a proteção com piso para áreas movimentadas.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja aplicar, evitando recortes muito grandes com pincel.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Pode-se lavar toda a superfície com água potável e detergente neutro, somente após 30 dias de aplicação do produto.

ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CÉATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do mesmo.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composição (Fundo Preparador de Paredes, Líqui-brilho e Impermeabilizante): Emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.1.2.5 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Composição (Verniz Acrílico): Resina acrílica estirenada, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não-metálicos, outros aditivos e água. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.3.1.2 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.

Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz

PARA



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04051523/0001-18

IE: 15.213765-3

Quim. Resp.: Karine Cardoso C. Pastano

CRQ. 06201024 - 6ª Região