



Demarcação Viária

Base Solvente

Premium - Fosco

A **Demarcação Base Solvente Veloz** é uma tinta a base de resina acrílica com diluição em solvente, de alto rendimento, ótimo alastramento, forte aderência aos pavimentos e de excelente resistência à abrasão de tráfego de veículos e as intempéries climáticas. Amplamente utilizada na sinalização horizontal de rodovias, ciclovias, vias urbanas e estacionamentos estando em superfícies como asfalto ou concreto. O desempenho e o rendimento do Demarcação Viária Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Rolo de lã pincel e trincha.

SUPERFÍCIE



Asfalto e concreto.

DILUIÇÃO



Pincel/trincha e Rolo:

Diluir com Diluente B-52 Veloz até 10%.

Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com Diluente Arraz Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.



RENDIMENTO



Rende acima de 70 m², lata de 18L.

Acabados por embalagem.

Dependendo do substrato, caso seja de superfície lisa e uniforme rende mais. Caso seja superfície rugosa ou mal preparada rende menos. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



De 1 a 2 demãos com intervalo de 1 hora.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



15 minutos ao toque
1 hora entre demãos
24 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Asfalto e concreto

Abrir a embalagem e verificar se há formação de pele. Em caso positivo retirar a pele antes da homogeneização.

É característica de produtos com nível considerável de sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, homogeneizar completamente o produto novamente antes de usá-lo.

Caso necessário, diluir conforme indicado.

Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos.

No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob agitação constante.

Não aplicar o produto com a superfície suja ou úmida. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície.

Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes de Demarcação Viária Veloz para 1 parte de Thinner B-52 Veloz e misture bem, até a homogeneização do produto estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Composição: Resina acrílica, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos e solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos. Desenvolvido conforme normas DNIT 3,16 / ABNT NBR 11862 e NBR 15438.



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz

PARA

Veloz TINTAS

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Katrine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região