



Epóxi

Epóxi Base Catalisável Parte A
Catalisador Epóxi Parte B

Fundo Epóxi - Fosco
Esmalte Epóxi - Brilhante
Verniz Epóxi - Brilhante incolor.

Fundo Epóxi é um produto que proporciona acabamento fosco, sendo formado por dois componentes fornecidos em embalagens distintas. **Verniz Epóxi** é um produto perfeito para proteger superfícies diversas oferecendo acabamento brilhante, incolor, de alta dureza e que possui ótima aderência com elevada resistência à abrasão, umidade e a produtos químicos, sendo formado por dois componentes fornecidos em embalagens distintas. **Esmalte Epóxi** é um produto que proporciona acabamento brilhante, de alta dureza e possui ótima aderência com elevada resistência à abrasão, umidade e produtos químicos, sendo formado por dois componentes fornecidos em embalagens distintas. Veloz Catalisador Fundo Epóxi denominado como Parte B é um agente catalisador e de cura a ser adicionado ao componente denominado Fundo da Linha Epóxi Veloz Parte A, o qual possui a função de "endurecedor" e a mistura resultante entre eles constituirá em um produto pronto para uso, com elevada resistência a umidade e à temperatura ambiente. **Veloz Catalisador Esmalte e Veloz Verniz Epóxi** denominados como Parte B são agentes catalisadores e de cura a serem adicionados aos componentes denominados Epóxi Catalisável Veloz e Verniz da Linha Epóxi Veloz Parte A, os quais possuem a função de "endurecedores" e a mistura resultante entre eles constituirá em um produto pronto para uso, com elevada resistência a umidade e à temperatura ambiente.

APLICAÇÃO



Pincel, trincha, rolo de lã de pelo curto para epóxi, pistola convencional e airless spray..

SUPERFÍCIE



Reboco, concreto, alvenaria, madeiras não resinadas, azulejos, pisos, cerâmica porosa, superfícies metálicas em geral. **PRODUTO NÃO INDICADO PARA PISCINAS E CAIXAS D'ÁGUA.**

DILUIÇÃO



RELAÇÃO DE CATÁLISE:
3 de A para 1 de B.



DILUIÇÃO

Pincel e trincha:
Diluir com Diluente Epóxi Veloz até 10%.



Rolo e Pistola:
Diluir até 20% com Diluente Epóxi Veloz.



Para todos os tipos de Epóxi Veloz denominamos a tinta base como Parte A e o Catalisador como Parte B. É imprescindível misturar as Partes A e B para a aplicação do produto. A mistura se dá pela seguinte maneira: Na proporção de 3 partes em volume da Parte A para 1 parte em volume da Parte B, despeje a Parte B sobre a Parte A lentamente, mexa de forma a obter uma porção homogênea. A mistura estará pronta para uso de 15 a 20 minutos (tempo de indução) após a catálise. Prepare somente a quantidade para uso durante o tempo de vida útil da mistura, que é de 6 a 8 horas, após esse período o produto deverá ser inutilizado.



RENDIMENTO

Para lata de 13,5L

Fundo e Verniz Epóxi: Rende 50m².

Esmalte Epóxi: Rende 54m².

Para lata de 2,7L

Fundo e Verniz Epóxi: Rende 250m².

Esmalte Epóxi: Rende 270m².

Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos, com intervalo de 12 a 24 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos. Em intervalos superiores a 48 horas, realizar um breve lixamento para quebrar o brilho.

SECAGEM



Fundo e Verniz Epóxi:

2 horas ao toque

6 horas ao manuseio

24 horas completa

De 12 a 48 horas entre demãos

7 dias cura total

Esmalte Epóxi:

3 horas ao toque

5 horas ao manuseio

24 horas completa

De 12 a 48 horas entre demãos

7 dias cura total

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Até mais ou menos duas semanas de pintado, pingos de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água potável. A luminosidade do ambiente, onde será aplicado a tinta, também pode interferir na tonalidade da cor escolhida.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpa com pano umedecido.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Alvenaria (concreto e reboco novos)

A superfície deverá estar limpa e isenta de cal e umidade (aguardar secagem e cura por no mínimo 28 dias). Aplicar uma demão de Linha Fundo Epóxi Veloz. Após secagem, eliminar o pó.

Azulejos

Deverá estar limpo, seco e desengordurado, principalmente nos rejuntas, caso seja necessário. Pré-lavar com detergente enxaguando bem. Aplicar uma demão da Linha Fundo Epóxi Veloz. Após secagem, eliminar o pó.

Pisos (novo, antigo ou cimentados queimados)

Aplicar uma demão da Linha Fundo Epóxi Veloz com a adição do catalisador.

Repintura

Verificar se a pintura antiga resiste a Linha Esmalte Epóxi Veloz sem apresentar enrugamento.

Caso resista: Lixar a fim de abrir a porosidade (ou fosquear caso a pintura anterior apresente brilho) e eliminar o pó. Aplicar diretamente a Linha Esmalte Epóxi Veloz ou o sistema de pintura Epóxi.

Caso não resista: A pintura antiga deverá ser totalmente removida. Aplicar uma demão de Linha Fundo Epóxi Veloz. Após secagem, lixar, eliminar o pó e aplicar o restante de pintura epóxi.

Tijolo, metais e madeira

Limpar a superfície. Aplicar 1 demão da Linha Fundo Catalisável Epóxi Veloz e aguardar de 12 a 48 horas. Aplicar de 2 a 3 demãos de Diluente Epóxi Veloz, em um intervalo entre demãos de 12 a 48 horas.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes de tinta para 1 parte de Diluente Epóxi Veloz e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Composição (Fundo Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos (diferentes tipos e teores, conforme a cor), cargas minerais inertes, além de aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.1.1.7 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Composição (Esmalte Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, além de aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.2.1.12 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Composição (Verniz Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, além de aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.3.1.10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.

Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213/65-3

Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06/201074 - 6ª Região

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

