



Selador

Selador Acrílico Incolor
Selador PVA Pigmentado
Selador Acrílico Pigmentado

Veloz Selador Acrílico Incolor é um produto indicado para regular o brilho de tintas látex vinílicas em superfícies externas e internas.

Veloz Selador Acrílico Pigmentado é um produto indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas externas e internas de reboco, blocos, fibrocimento e massa fina.

Veloz Selador PVA Pigmentado é um produto indicado para aplicar em paredes novas e antigas em reforma, alvenaria, gesso e reboco. Pode ser aplicado em ambientes externos e internos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita. O desempenho e o rendimento do Selador Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos alto ou baixos e trincha.

SUPERFÍCIE



Reboco, concreto, blocos, fibrocimento, cobertura abaloada, lajes, calhas, marquises, jardineiras, terraços e reservatórios.

DILUIÇÃO



Selador Acrílico Incolor: Pronto para uso;
Selador Acrílico Pigmentado e Selador PVA Pigmentado: Diluir com água potável de 5 a 15% de acordo com a absorção da superfície, dependendo da mesma.



RENDIMENTO



Balde de 36L

Selador Acrílico Incolor:

Rende acima de 13m²;

Selador Acrílico Pigmentado:

Rende acima de 13m²;

Selador PVA Pigmentado:

Reboco rende acima de 20m² e Bloco

rende acima de 14m²;

Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

Balde de 15L

Selador Acrílico Incolor:

Rende acima de 54m²;

Selador Acrílico Pigmentado:

Rende acima de 54m²;

Selador PVA Pigmentado:

Reboco rende acima de 83m² e Bloco

rende acima de 58m²;

DEMÃOS



Selador Acrílico Incolor e Pigmentado: De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas.

Selador PVA Pigmentado: Até 1 demão, com intervalo de 4 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



1 hora ao toque

4 horas entre demãos

6 horas final

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Reboco e Concreto Novo

Limpar a superfície por completo para receber a aplicação do Selador Veloz, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

Superfícies de Reboco já pintadas

Aguardar em média 30 dias para nova aplicação.

Superfícies de Reboco desmanchado, com cal e/ou Gesso

Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó proveniente por completo, antes de realizar a aplicação.

Em bom estado (com ou sem pintura)

Lixar (grana 360/400) até a perda total do brilho e eliminar o pó.

Para o Selador Acrílico Pigmentado e o Selador PVA Pigmentado: Ao abrir a embalagem, homogeneize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes do produto para até 1 e 1/2 partes de água potável e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos. Deve-se lixar entre demãos.

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar, evitando recortes muito grandes com pincel.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Pode-se lavar toda a superfície com água potável e detergente neutro, somente após 30 dias de aplicação do produto.

ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do mesmo.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composição (Selador Acrílico Incolor e Selador Acrílico Pigmentado): Emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.1.2.6 (Selador Acrílico Incolor) e 4.1.2.5 (Selador Acrílico Pigmentado) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Composição (Selador PVA Pigmentado): Emulsão acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.1.2.5 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz

PARA



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
IE: 15.213765-3

Quim. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região