



Epóxi Catalisável

Epóxi Base Catalisável parte A
Catalisador Epóxi parte B

Fundo Epóxi - Fosco
Esmalte Epóxi - Brilhante
Verniz Epóxi - Brilhante Incolor

APLICAÇÃO:
Aço Galvanizado
Alvenaria
Alumínio
Azulejos
Ferro

O **Fundo Epóxi Veloz** é um produto que proporciona acabamento fosco, sendo formado de dois componentes fornecidos em embalagens distintas.

O **Esmalte Epóxi Veloz** é um produto que proporciona acabamento brilhante, de alta dureza e possui ótima aderência com elevada resistência à abrasão, umidade e produtos químicos, sendo formado por dois componentes fornecidos em embalagens distintas.

O **Verniz Epóxi Veloz** é um produto perfeito para proteger superfícies diversas oferecendo acabamento brilhante, incolor, de alta dureza e que possui ótima aderência com elevada resistência à abrasão, umidade e a produtos químicos, sendo formado por dois componentes fornecidos em embalagens distintas.



APLICAÇÃO

Pinel, trincha, rolo de lã de pelo curto para epóxi, airless spray e pistola convencional.



SUPERFÍCIE

Reboco, concreto, alvenaria, madeiras não resinosas, azulejos, pisos, cerâmica porosa, superfícies metálicas em geral. Produto não indicado para piscinas e caixas d'água.



PREPARAÇÃO

CATÁLISE:
3 de A para 1 de B.



DILUIÇÃO:

Pinel e trincha: Diluir com Diluente Epóxi Veloz até 10%.



Rolo e Pistola: Diluir Diluente Epóxi Veloz até 20%.



RENDIMENTO

Para lata de 13,5L

Fundo e Verniz Epóxi Rende acima de 85m².
Esmalte Epóxi Rende acima de 90m².

Para lata de 2,7L

Fundo e Verniz Epóxi Rende acima de 17m².
Esmalte Epóxi Rende acima de 18m².

Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.



DEMÃOS

De 2 a 3 demãos, com intervalo de 12 a 48 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos. Em intervalos superiores a 48 horas, realizar um breve lixamento para quebrar o brilho.



SECAGEM

Fundo e Verniz Epóxi

2 horas ao toque
6 horas ao manuseio
24 horas completa
12 a 48 horas entre demãos
7 dias cura total

Esmalte Epóxi

3 horas ao toque
5 horas ao manuseio
24 horas completa
12 a 48 horas entre demãos
7 dias cura total

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 90%. Não exponha a superfície a esforços pesados durante os 20 primeiros dias. Após esse período, limpe a área utilizando pano ou esponja macia em solução de água e detergente neutro. Veja sempre a validade do produto antes de usá-lo.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas com água e sabão.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais, alimentos, água, fogo ou umidade. Armazenar em local coberto e com a tampa para cima. Nunca reutilizar a embalagem. No caso de aplicação à pistola, utilize sempre câmara de exaustão. Durante a aplicação e secagem do produto, mantenha sempre o local bem ventilado e utilize sempre EPI's (máscaras, luvas e óculos de segurança apropriados). Não ingerir o produto, caso ocorra não provoque vômito e chame um médico. Se houver inalação de vapores, leve a pessoa para um local ventilado. Em caso de contato com a pele, limpe com óleo de cozinha e em seguida com água limpa e sabão. Em contato com os olhos, lave-os em água corrente por no mínimo 15 minutos. Pessoas com históricos de alergia ao produto devem evitar o manuseio. Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Alvenaria

Concreto e Reboco Novos: A superfície deverá estar limpa e isenta de cal e umidade (aguardar secagem e cura por no mínimo 28 dias). Aplicar uma demão de Linha Fundo Epóxi Veloz. Após secagem, eliminar o pó.

Azulejos: Deverá estar limpo, seco e desengordurado, principalmente nos rejuntas, caso seja necessário. Pré-lavar com detergente enxaguando bem. Aplicar uma demão da Linha Fundo Epóxi Veloz. Após secagem, eliminar o pó.

Pisos

Novo, antigo ou cimentados queimados: Aplicar uma demão da Linha Fundo Epóxi Veloz com a adição do catalisador.

Repintura: Verificar se a pintura antiga resiste a Linha Esmalte Epóxi Veloz sem apresentar enrugamento.

Caso resista: Lixar a fim de abrir a porosidade (ou fosquear caso a pintura anterior apresente brilho) e eliminar o pó. Aplicar diretamente a Linha Esmalte Epóxi Veloz ou o sistema de pintura Epóxi.

Caso não resista: A pintura antiga deverá ser totalmente removida. Aplicar uma demão de Linha Fundo Epóxi Veloz. Após secagem, lixar, eliminar o pó e aplicar o restante de pintura epóxi.

Tijolo, Metais e Madeira

Limpar a superfície. Aplicar 1 demão da Linha Fundo Catalisável Epóxi Veloz e aguardar de 12 a 48 horas. Aplicar de 2 a 3 demãos de Diluente Epóxi Veloz, em um intervalo entre demãos de 12 a 48 horas.

Para todos os tipos de Epóxi Veloz denominamos a tinta base como **Parte A** e o Catalisador como **Parte B**. É imprescindível misturar as **Partes A e B** para a aplicação do produto. A mistura se dá pela seguinte maneira: Na proporção de 3 partes em volume da **Parte A** para 1 parte em volume da **Parte B**, despeje a **Parte B** sobre a **Parte A** lentamente, mexa de forma a obter uma porção homogênea. A mistura estará pronta para uso de 15 a 20 minutos (tempo de indução) após a catálise. Prepare somente a quantidade para uso durante o tempo de vida útil da mistura, que é de 6 a 8 horas, após esse período o produto deverá ser inutilizado.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes de produto para 1 parte de Diluente Epóxi Veloz e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos.

Composição (Fundo Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos (diferentes tipos e teores, conforme a cor), cargas minerais inertes, além de aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.1.1.8 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Composição (Esmalte Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, além de aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.2.1.12 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Composição (Verniz Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, além de aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.3.1.10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.



Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
IE: 15.213/65-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06/201024 - 6ª Região

