



# Impermeabilizante Flexível

Fosco - Interior - Exterior

O Impermeabilizante Flexível Veloz tem elasticidade permanente atribuindo-lhe poder de acompanhar os constantes movimentos de dilatação (aquecimento por incidência ultravioleta) e retração (resfriamento pela ação da chuva/umidade), ações que provocam as pequenas trincas e fissuras. Sua ação hidrorrepelente detém a penetração da água, bloqueia a umidade da chuva tornando-se muito eficaz no combate as infiltrações e consequente deterioração das pinturas e superfícies tais como: Abóbadas, vigas, paredes expostas a chuva, lajes expostas sem trânsito, calhas, marquises, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico. Desenvolvido especialmente para proteger e reduzir a absorção de água, luz e calor, sua cor branca reduz as ações causadas pelos raios solares reduzindo as ações do intemperismo. De ótima aderência, não resseca e ao mesmo tempo forma uma espessa camada protetora de elevada resistência química. O desempenho e o rendimento do Impermeabilizante Flexível Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

## APLICAÇÃO



Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

## SUPERFÍCIE



Abóbadas, vigas, paredes expostas a chuva, lajes expostas sem trânsito, calhas, marquises, superfícies de concreto e fibrocimento, restauração de fachadas e paredes pintadas com PVA ou Acrílico.

## DILUIÇÃO



### Pincel/Rolo de Lã ou Trincha:

Na primeira demão diluir com água potável até 10%.

Pronto para uso nas seguintes.

**Pistola:** Diluir até 10% com água potável e aplicar com pressão entre 1400 a 1600 psi.

Usar o bico de abertura 0,021" e velocidade de aplicação de 7 a 9m<sup>2</sup>/min.



## RENDIMENTO



Rende acima de 17 m<sup>2</sup>, acabados por embalagem. Para balde 3,6l

Rende acima de 70 m<sup>2</sup>, acabados por embalagem. Para balde 15l

Consumo mín. de 450 a 600 g/m<sup>2</sup>/demão para um bom desempenho do produto.

## DEMÃOS



De 3 demãos, com intervalo de 4 horas.

Aplicar demãos cruzadas para melhor desempenho do produto, podendo ser necessário um maior número de demãos dependendo da superfície a ser aplicada.

## SECAGEM



2 hora ao toque

4 horas entre demãos

24 horas final

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

**RECOMENDAÇÕES:** Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

**ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:** Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:** Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



### Em bom estado (sem pintura)

Lixar e eliminar o pó e fuligem com pano úmido.

### Reboco e Concreto Novo

Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar quantas demãos forem necessárias de Manta Líquida Veloz até formar a película protetora.

### Imperfeições Rasas e Profundas

Corrigir com reboco as imperfeições e remover materiais soltos, aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois aplicar a Manta Líquida Veloz (ambientes internos e externos).

### Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas

Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com hidrojateamento e água sanitária, a fim de eliminar mofo, fungos, musgos, pós e fuligem, enxaguar e aguardar a secagem.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes do produto para 1 parte de água potável e misture bem, até a homogeneização da tinta estiver completa. Repetir para todas as demãos.

**Composição:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e glicóis. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.5.16 Acabamento Redutor de Absorção de Água da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

f tintasveloz

PARA



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.

CNPJ: 04051523/0001-18

I.E.: 15.213765-3

Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana

CRQ. 06201024 - 6ª Região