



Sem cheiro  
Alastra e não respinga  
Resistente ao desbotamento  
Ótima cobertura e rendimento

É uma tinta acrílica Standard com ótimo rendimento e ótima cobertura. Possui acabamento fosco-aveludado e é indicada para quem deseja maior rendimento e durabilidade, tanto em áreas externas como internas de alvenaria.

## Informações Técnicas

<b>Composição</b>	Água, emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.		
<b>Classificação</b>	Desenvolvido conforme normas NBR 15079 e 11702 vigentes tipo 4.5.2 Látex Standard da ABNT		
<b>pH</b>	8,5-10	<b>Densidade</b>	1,100 - 1,200 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	90-100KU	<b>Diluição</b>	<b>Pincel/Trincha e Rolo:</b> Diluir com água potável até 50%. <b>Pistola:</b> Diluir até 60% com água potável e aplicar com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35lbs/pol <sup>2</sup> em camadas finas e bem distribuídas.
<b>Prazo de validade</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Aplicação</b>	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha		
<b>Rendimento</b> Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	<b>Embalagem 0,9 L</b> NÃO SE APLICA	<b>Embalagem 3,6L</b> 27m <sup>2</sup> .	<b>Embalagem 18L</b> 133m <sup>2</sup> .
<b>Secagem</b>	1 hora ao toque 4 horas entre demãos 4 horas final	<b>Demãos</b>	<b>De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas.</b> Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Aplicação

<b>Preparação</b> <b>Norma ABNT NBR 13245</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, bloco de concreto, gesso, textura, fibrocimento ou concreto.
<b>Indicação de Aplicação</b>	<p><b>Em bom estado (com ou sem pintura):</b> Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Após substrato seco iniciar aplicação.</p> <p><b>Reboco e concreto novo:</b> Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz. Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó.</p> <p><b>Reboco fraco, gesso e fibrocimento:</b> Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem.</p> <p><b>Imperfeições rasas e profundas:</b> Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrílica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos).</p> <p><b>Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas:</b> Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.</p>
<b>Recomendações</b>	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar seco e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.
	GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
<b>Precauções</b>	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



### ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz  
tintasveloz  
PRODUTO  
PARA

### Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
CRQ. 06201024 - 6ª Região