

INDÚSTRIA



Alto desempenho
Alta aderência
Resistente às intempéries

É um produto amplamente utilizado na indústria para a pintura geral ou parcial de veículos automotivos e peças metálicas em geral, máquinas, equipamentos, guindastes, estruturas metálicas, tanques e tubulações, estando-as em ambientes externos ou internos, também é indicado para a pintura e repintura de implementos agrícolas, automóveis e peças metálicas em geral, tais como ferro, aço carbono, alumínio e galvanizados. Produto formulado com pigmentos de alto desempenho anticorrosivo e químico, dando maior proteção às superfícies, de fácil aplicação e repintura, secagem rápida, bom alastramento e nivelamento, grande aderência, homogeneidade e resistência às intempéries.

Informações Técnicas

Composição	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.			
Classificação	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.			
pH	NÃO APLICÁVEL	Densidade	NÃO APLICÁVEL	
Viscosidade	NÃO APLICÁVEL	Diluição	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.	
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Aplicação	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.			
Rendimento		Embalagem 900ml	Embalagem de 3,6L	Embalagem 18L
Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.		Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.
Secagem	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.	Demãos	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100. Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.	

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Metais ferrosos e não ferrosos, aço carbono, alumínio ou galvanizados, cerâmicas, superfícies cimentadas, plásticos de engenharia (para-choques), pisos, madeiras, etc...
Indicação de Aplicação	Pintura e Repintura de implementos agrícolas e peças metálicas em geral. Manchas de óleos: Lavar com solução de água e detergente. Aguardar a secagem. Se não remover, limpar com algum decapante ou desengraxante. Seguir as orientações específicas de cada superfície indicada anteriormente. Ferro ou Aço carbono Novo: Lixar a superfície e remover resíduos de óleo. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Com Ferrugem: Remover totalmente a ferrugem, usar lixa ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Repintura: Lixar a superfície e remover eventuais pontos de ferrugem. Aplicar Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Alumínio ou Galvanizado Novo: Aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado ou Washprimer Veloz. Repintura: Raspar e lixar a superfície para remover tinta antiga e mal aderida.
Recomendações	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais, alimentos, água, fogo ou umidade. Armazenar em local coberto e com a tampa para cima. Nunca reutilizar a embalagem. No caso de aplicação à pistola, utilize sempre câmara de exaustão. Durante a aplicação e secagem do produto, mantenha sempre o local bem ventilado e utilize sempre EPI's (máscaras, luvas e óculos de segurança apropriados). Não ingerir o produto, caso ocorra não provoque vômito e chame um médico. Se houver inalação de vapores, leve a pessoa para um local ventilado. Em caso de contato com a pele, limpe com óleo de cozinha e em seguida com água limpa e sabão. Em contato com os olhos, lave-os em água corrente por no mínimo 15 minutos. Pessoas com históricos de alergia ao produto devem evitar o manuseio. Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.