

ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO



Alto desempenho
Alta aderência
Resistente as intempéries

É um produto indicado para pintura de acabamento de veículos automotivos em geral, desenvolvido para facilitar o trabalho do pintor, pois o mesmo rende mais (maior cobertura), de acabamento brilhantesca mais rápido, confere maior aderência entre demãos e menos respingos, além de proporcionar um excelente acabamento na superfície. Com melhor desempenho em ambientes internos (onde não existe incidência de sol, vento forte e chuva).

Informações Técnicas

Composição	Resinas alquídicas, pigmentos, solventes e aditivos.		
Classificação	Para maiores informações vide etiqueta, ou entre em contato através do (91)3724-7100.		
pH	NÃO APLICÁVEL	Densidade	0,85 - 0,95 g/cm ³
Viscosidade	70-90KU	Diluição	Pistola e Airless: Recomenda-se diluir somente para a viscosidade de aplicação que este equipamento requer, podendo ser até 5% com Diluente F-15 Veloz. Superfícies não seladas: Diluir com 15 a 20% de Diluente F-15 Veloz, ajustando a viscosidade entre 18 e 22 segundos no copo ford nº 4 a 25°C.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Pistola e Airless		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Embalagem 900ml Rende acima de 7,5m ² em camada seca de 30 a 35 micra de espessura.	Embalagem de 3,6L Rende acima de 30m ² em camada seca de 30 a 35 micra de espessura.	Embalagem 18L NÃO SE APLICA
Secagem 10-15 minutos 10-20 minutos 12 horas manuseio de peças 72 horas	ao toque livre de pó entre demãos final	Demãos De 2 a 3 demãos Cruzadas, pressão do ar de ar comprimido entre 40/50 lbs/pol ² e com intervalo de 10 a 15 minutos entre demãos. Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.	

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Metais ferrosos e não ferrosos, aço carbono, alumínio ou galvanizados, plásticos de engenharia (para-choques) etc..
Indicação de Aplicação	Pintura e Repintura de implementos agrícolas e peças metálicas em geral. Manchas de óleos: Lavar com solução de água e detergente. Aguardar a secagem. Se não remover, limpar com algum decapante ou desengraxante. Seguir as orientações específicas de cada superfície indicada anteriormente. Ferro ou Aço carbono Novo: Lixar a superfície e remover resíduos de óleo. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Com Ferrugem: Remover totalmente a ferrugem, usar lixa ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Repintura: Lixar a superfície e remover eventuais pontos de ferrugem. Aplicar Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Alumínio ou Galvanizado Novo: Aplicar uma demão de Fundo para Galvanizado ou Washprimer Veloz. Repintura: Raspar e lixar a superfície para remover tinta antiga e mal aderida.

Recomendações	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar seco e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais, alimentos, água, fogo ou umidade. Armazenar em local coberto e com a tampa para cima. Nunca reutilizar a embalagem. No caso de aplicação à pistola, utilize sempre câmara de exaustão. Durante a aplicação e secagem do produto, mantenha sempre o local bem ventilado e utilize sempre EPI's (máscaras, luvas e óculos de segurança apropriados). Não ingerir o produto, caso ocorra não provocar vômito e chame um médico. Se houver inalação de vapores, leve a pessoa para um local ventilado. Em caso de contato com a pele, limpe com óleo de cozinha e em seguida com água limpa e sabão. Em contato com os olhos, lave-os em água corrente por no mínimo 15 minutos. Pessoas com históricos de alergia ao produto devem evitar o manuseio. Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	--



ATENÇÃO:
Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região