

ESMALTE B-52

PREMIUM - EXTERIOR/ INTERIOR
FOSCO - BRILHANTE - ACETINADO



Super resistente
Ótima cobertura
Secagem em 30 minutos
Excelente acabamento

É uma tinta esmalte sintético nobre, de bom acabamento e ótima combinação de aderência e resistência. Fácil de aplicar, possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento em superfícies externas e internas. Sua película lisa garante maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência da sujeira e facilitando a sua remoção.

Informações Técnicas

Composição	Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes organo-metálicos. NÃO CONTEM BENZENO.				
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 15494 e NBR 11702 vigentes tipos 4.2.1.1 (brilhante), 4.2.1.2 (acetinado) e 4.2.1.3 (fosco) Esmalte Premium da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).				
pH	NÃO APLICÁVEL		Densidade	0,85 - 0,95 g/cm³	
Viscosidade	70-90KU		Diluição	Pincel/Trincha e Rolo: Diluir com Diluente A-rraz Veloz até 10%. Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com Diluente A-rraz Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.	
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses				
Aplicação	Rolo de espuma, pincel ou trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).				
Rendimento	Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.		Embalagem 0,9L 4,25m²	Embalagem 3L 15m²	Embalagem 3,6L 17m²
Secagem	20 minutos 12 horas 24 horas	ao toque entre demãos final	Demãos	Madeira Nova: 3 demãos, com intervalo de 12 horas. Repintura: De 1 a 2 demãos Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.	

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Madeira nova, tratada, repintura, alumínio, galvanizado e metais ferrosos.
Indicação de Aplicação	Madeira nova e repintura: Lixar para eliminar farpas (grana 180/240). Aplicar uma demão de Fundo Branco Fosco Veloz, diluído com 30% de Diluente A-rraz Veloz. Corrigir as imperfeições com Massa para Madeira Veloz. Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Na repintura, proceder como superfície nova, dispensando a aplicação do Fundo Branco Fosco Veloz. Madeiras tratadas: Agite bem o produto antes e após a diluição até sua completa homogeneização. Diluir na 1ª demão 10 partes de produto com 1 e 1/2 partes de Diluente A-rraz Veloz. Nas demais demãos, diluir 10 partes de produto com 1 parte de Diluente A-rraz Veloz. Ferro com ou sem ferrugem: Remover totalmente a ferrugem utilizando lixa (grana 80/150) e/ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após a secagem, lixar (grana 360/400) e eliminar o pó. Repintura de ferro: Remover totalmente a ferrugem usando lixa 100 e/ou escova de aço e em seguida aplicar um redutor de ferrugem. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz após secagem, lixar novamente e eliminar o pó.
Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas com Diluente A-rraz Veloz. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.