

ESMALTE METÁLICO

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR - BRILHANTE



Secagem rápida
Brilho intenso

É um produto que possui uma formulação especial a base de resina alquídica com pigmentos metálicos de alta qualidade proporcionando acabamento único. Possui elevada resistência ao intemperismo, fácil aplicação e limpeza, ótimo alastramento, aderência e cobertura. Recomendado para superfícies externas e internas de madeira, ferro, galvanizado e alumínio.

Informações Técnicas

Composição		Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes organo-metálicos.							
Classificação		Desenvolvido conforme normas NBR 15494 e NBR 11702 vigentes Tipo 4.2.1.1 Esmalte Premium Brilhante ambas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NÃO CONTÉM BENZENO.							
pH		NÃO APLICÁVEL		Densidade		0,85 - 0,95 g/cm³			
Viscosidade		70-90KU		Diluição		Pincel e Rolo de espuma: Diluir com Thinner B-52 Veloz até 10%. Pistola: Coar o produto, diluir até 30% com Thinner ou B-52 Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.			
Prazo de validade		Embalagem fechada e sem uso - 36 meses							
Aplicação		Rolo de espuma, pincel e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).							
Rendimento				Embalagem 750ml		Embalagem 900ml		Embalagem 3,6L	
Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.				3,5m²		4m²		16m²	
Secagem		3 horas 12 horas 72 horas		ao toque entre demãos final		Demãos			
						Pintura 2 a 3 demãos, com intervalo de 12 horas. Repintura de 1 a 2 demãos com intervalo de 12 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.			

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Madeira nova, tratada, repintura e metais ferrosos. Alumínio e Galvanizado (Necessita de fundo preparador).
Indicação de Aplicação	Madeira nova e repintura: Lixar para eliminar farpas (grana 180/240). Aplicar uma demão de Fundo Branco Fosco Veloz, diluído com 30% de Thinner B-52 Veloz. Corrigir as imperfeições com Massa para Madeira Veloz. Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Na repintura, proceder como superfície nova, dispensando a aplicação do Fundo Branco Fosco Veloz. Madeiras tratadas: Agite bem o produto antes e após a diluição até sua completa homogeneização. Diluir na 1ª demão 10 partes de produto com 1 e ½ partes de Thinner B-52 Veloz. Nas demais demãos, diluir 10 partes de produto com 1 parte de Thinner B-52 Veloz. Ferro com ou sem ferrugem: Remover totalmente a ferrugem usando lixa 100 e/ou escova de aço e em seguida aplicar um redutor de ferrugem. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz após secagem, lixar novamente e eliminar o pó. Repintura de ferro: Remover totalmente a ferrugem usando lixa 100 e/ou escova de aço e em seguida aplicar um redutor de ferrugem. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz após secagem, lixar novamente e eliminar o pó.
Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas com Thinner B-52 Veloz. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.