

ESMALTE AGRÍCOLA

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR - BRILHANTE



Resistente a ação
so sol e chuva
Secagem rápida
Excelente acabamento

É recomendado para pinturas em veículos, equipamentos agrícolas e eletrodomésticos metálicos, oferecendo facilidade de uso. Indicado para aplicações gerais, parciais ou retoques, destaca-se especialmente em geladeiras, fogões e máquinas de lavar. Importante ressaltar que sua aplicação deve ser feita por profissionais capacitados.

Informações Técnicas

Composição	Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes organo-metálicos.				
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 15494 e NBR 11702 vigentes tipo 4.2.1.1 (brilhante) Esmalte Premium da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NÃO CONTÉM BENZENO.				
pH	NÃO APLICÁVEL		Densidade	0,85 - 0,95 g/cm³	
Viscosidade	70-90KU		Diluição	Pincel e Rolo de espuma: Diluir com Thinner B-52 Veloz até 20%. Pistola: Coar o produto, diluir até 35~40% com Thinner B-52 Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.	
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses				
Aplicação	Rolo de espuma, pincel e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).				
Rendimento	Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.		Embalagem 0,9L 4,25m²	Embalagem 3,6L 18m²	Embalagem 18L NÃO SE APLICA
Secagem	30 minutos 12 horas 24 horas	ao toque entre demãos final	Demãos	Superfície nova: 3 demãos, com intervalo de 12 horas. Repintura: de 1 a 2 demãos com intervalo de 12 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.	

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Ferro ou Aço carbono, chapa galvanizada, zincada, alumínio e repintura destas mesmas superfícies.
Indicação de Aplicação	Chapa nova (galvanizada, zincada e alumínio): Realizar um bom lixamento na superfície para eliminar o brilho (grana 180/240). Remover toda poeira, gordura, graxa, sabão ou resíduo com pano úmido antes de qualquer aplicação. Aplicar uma demão de Esmalte Agrícola Veloz, diluído com 20% de Thinner B-52 Veloz. Após a secagem, aplicar a tinta de acabamento de sua preferência, sugerimos as linhas Esmaltes Agrícola, B-52 e Alto Brilho Veloz. Chapa com ferrugem: Novo: Lixar a superfície e remover resíduos de óleo. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Com Ferrugem: Remover totalmente a ferrugem, usar lixa ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Repintura: Lixar a superfície e remover eventuais pontos de ferrugem. Aplicar Zarcão Veloz. Após secagem, lixar novamente. Repintura da chapa: Lixar (grana 360/400) a superfície onde houver descascamentos e remoção da pintura, remover toda poeira, gordura, graxa, sabão ou resíduo com pano úmido antes de qualquer aplicação. Tratar os pontos com ferrugem conforme indicação acima. Aplicar uma demão de Esmalte Agrícola Veloz, diluído com 20% de Thinner B-52 Veloz.

Recomendações

Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas com Thinner B-52 Veloz. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
----------------------	--

Precauções

Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	---