



BLOCKMOFO

PREMIUM - EXTERIOR/INTERIOR - FOSCO



Ação antimoho que fecha os poros
Evita bolha e descascamento
Bloqueia umidade na origem

É um bloqueador de umidade, com revestimento impermeabilizante que bloqueia a umidade, evitando o surgimento de manchas, bolhas e mofo. Sua fórmula reage com o concreto, vedando a porosidade e impedindo a passagem da água. Disponível na cor branca, podendo receber acabamento na cor desejada.

Informações Técnicas

Composição		Resina acrílica, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, cimento, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos . NÃO CONTÉM BENZENO	
Classificação		Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipos 4.8.3 e 4.8.5 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).	
pH	NÃO APLICÁVEL	Densidade	1,200 - 1,300 g/cm³
Viscosidade	80-90KU	Diluição	Rolo de lâ de pelo baixo, pincel ou trincha: Diluir com Diluente A-rraz Veloz até 10%. Obrigatoriamente a primeira demão deve ser diluída com Diluente A-rraz Veloz até 30%.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de lâ de pelo baixo, pincel ou trincha		
Rendimento		Embalagem 3,6L 25m²	
Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.			
Secagem	1 hora 4 horas 4 horas	ao toque entre demãos final	Demãos 3 demãos, com intervalo de 4 horas. Para um excelente resultado e atingir a resistência e proteção necessária, é muito importante respeitar a aplicação de no mínimo 3 demãos cruzadas em camadas espessas seguindo as orientações de secagem. Podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Alvenaria, reboco e concreto em superfícies internas e externas como: paredes de contenção, paredes externas de fontes de água, floreiras, porões, sótãos, adegas, cisternas, muros de arrimo, casas de bombas, tanques de concreto, poços de elevadores, armazéns, garagens e pinturas externas de caixas d'água.
Indicação de Aplicação	Em bom estado: Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Após substrato seco, iniciar aplicação. Micro fissuras estáveis de até 0,2mm: Com ajuda de um pincel ou trincha aplique o BlockMofo Veloz sem diluir, sobre as fissuras. Aplique 3 demãos com intervalo de 4 horas ou até secagem total do produto. Fissuras maiores que 0,2mm devem ser corrigidas antes da aplicação. Reboco e concreto novo: Aguardar a secagem e cura de apenas 10 dias. Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Após totalmente seca, curada e livre de umidade, iniciar a aplicação. Cimento queimado, fibrocimento e eflorescência: Lavar com solução de água e ácido muriático (1:1), esperar agir por 1h, enxaguar e aguardar a secagem completa (72h). Imperfeições rasas e profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrílica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos). Manchas de gorduras, graxas, óleos, ceras e calcinação: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem completa. Manchas de sujeiras, mofo/algas ou degradadas: Lavar com solução de água e cloro (1:1), esperar agir por 1h, enxaguar e aguardar a secagem completa. Partes soltas, mal aderidas, descascamento e calcinação: Remova totalmente as partes soltas, raspando ou escovando. Limpar a superfície e finalize com pano úmido. Em superfícies muito calcinadas, aplicar Fundo Preparador de Paredes Veloz. Após a secagem, executar os reparos necessários antes de iniciar a aplicação.

Recomendações

Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas com Diluente A-rraz Veloz. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
----------------------	---

Precauções

Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	---



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br



Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região