Boletim Técnico

VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR E MARÍTIMO

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR
BRILHANTE - ACETINADO



Resistente as intempéries
Acabamento nobre
Brilho permanente

É um produto com ótima resistência a raios UV, mantendo a superfície em perfeito estado após até 2 anos de sua aplicação, resistindo a ação do sol, mofo, fungos e umidade. Além disso, possui maior impermeabilidade deixando a madeira com acabamento nobre e preservado.

Informações Técnicas

Composição	Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos e pigmento inorgânico. Não contém benzeno ou metais pesados.
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 16211 e NBR 11702 vigentes tipos 4.3.1.7 (brilhante) e 4.3.1.8 (acetinado) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

pH	NÃO APLICÁVEL	**Densidade**	0,85 - 0,95 g/cm³
Viscosidade	70-80KU	**Diluição**	**Pincel/Trincha e Rolo:** Diluir com Diluente A-rraz Veloz até 10%. **Pistola:** Coar o produto, diluir até 30% com Diluente A-rraz Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de espuma, pincel ou trincha e pistola (áreas grandes) e pincel de cerdas macias ou boneca (áreas pequenas).		

Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	**Embalagem 0,9 L** 3,75m²	**Embalagem 3,6L** 15m²	**Embalagem 18L** NÃO SE APLICA

Secagem	**3~6 horas** ao toque **12 horas** entre demãos **24 horas** final	**Demãos**	**Madeira Nova:** 3 demãos, com intervalo de 12 horas. **Repintura:** De 1 a 2 demãos. Rolo de espuma, pincel ou pistola: 2 demãos, dependendo do tipo de superfície. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação **Norma ABNT NBR 13245**	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Madeira nova e repintura
Indicação de Aplicação	**Madeira nova:** Lixar para eliminar farpas (grana 180/240). Eliminar o pó. Selar a superfície aplicando uma demão diluída com 50% de Thinner F-15 Veloz (superfícies internas não molháveis) ou uma demão de Verniz Duplo Filtro Solar e Marítimo Veloz, diluído com até 10% de Diluente A-rraz Veloz (aplicado com pincel). Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Selar a madeira com Selador Concentrado Veloz, diluir com Diluente B-52 Veloz, lixar e limpar a superfície. A mesma deve estar bem limpa, seca, sem poeira ou gordura. A primeira demão deverá ser diluída com Diluente A-rraz Veloz, na proporção de 1:1. Isso ajudará no acabamento das demais demãos. **Madeiras já envernizadas:** Lixar, eliminar o brilho e uniformizar a superfície. Limpar a superfície com um pano levemente umedecido com Diluente A-rraz Veloz. **Repintura de madeira:** Lixar para eliminar o brilho (grana 360/400) e retirar o pó. Resíduos de removedores devem ser eliminados. **Manchas de gorduras, graxas e partes Mmofadas:** Limpar com um pano umedecido em Diluente A-rraz Veloz. **Partes mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.
Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas com Diluente A-rraz Veloz. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

Eu sou 100% reciclável
Por favor me recicle

ATENÇÃO:
Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUZIDO NO PARÁ

Tintas Veloz
Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região