Boletim Técnico

Veloz TINTAS

ZARCÃO

PREMIUM - EXTERIOR/ INTERIOR - FOSCO



- Anticorrosivo
- Aderência superior
- Secagem rápida
- Proteção duradoura

Zarcão Veloz, fundo anticorrosivo e acabamento em um só produto, indicado para madeiras e metais, é ideal para proteger superfícies ferrosas novas ou com sinais de corrosão, tanto em ambientes internos quanto externos.

Informações Técnicas

Composição	Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secagens, aditivos, solventes alifáticos com pequena fração de aromáticos.
Classificação	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.1.1.3 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

pH	NÃO APLICÁVEL	**Densidade**	0,85 - 0,95 g/cm³
Viscosidade	70-90KU	**Diluição**	**Pincel/Trincha e Rolo:** Diluir com Diluente A-rraz Veloz até 10%. **Pistola:** Coar o produto, diluir até 30% com Diluente A-rraz Veloz e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de espuma, pincel, trincha ou pistola		

Rendimento
Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.

Embalagens
Embalagem de 18L: Rende acima de 85m²
Embalagem de 3,6L: Rende acima de 17m²
Embalagem de 3L : Rende acima de 14m²
Embalagem de 900ml : Rende acima de 5m²
Embalagem de 750ml : Rende acima de 4m²

Secagem	**4 horas** ao toque **8 horas** entre demãos **24 horas** final	**Demãos**	**De 1 a 2 demãos,** com intervalo de 8 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira.
Indicação de Aplicação	**Madeira nova e repintura:** Lixar para eliminar farpas (grana 180/240). Aplicar uma demão de Fundo Branco Fosco Veloz, diluído com 30% de Diluente A-rraz Veloz. Corrigir as imperfeições com Massa para Madeira Veloz. Após secagem, lixar novamente (grana 360/400) e eliminar o pó. Na repintura, proceder como superfície nova, dispensando a aplicação do Fundo Branco Fosco Veloz. **Madeiras tratadas:** Agite bem o produto antes e após a diluição até sua completa homogeneização. Diluir na 1ª demão 10 partes de produto com 1 e 1/2 partes de Diluente A-rraz Veloz. Nas demais demãos, diluir 10 partes de produto com 1 parte de Diluente A-rraz Veloz. **Ferro com ou sem ferrugem:** Remover totalmente a ferrugem utilizando lixa (grana 80/150) e/ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz. Após a secagem, lixar (grana 360/400) e eliminar o pó. **Repintura de ferro:** Remover totalmente a ferrugem usando lixa 100 e/ou escova de aço e em seguida aplicar um redutor de ferrugem. Aplicar uma demão de Zarcão Veloz após secagem, lixar novamente e eliminar o pó.
Recomendações	Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras não utilizadas e guardadas. Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas com Diluente A-rraz Veloz. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz. GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

Eu sou 100% reciclável
Por favor me recicle

ATENÇÃO:
Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz

PRODUZIDO NO PARÁ

Tintas Veloz
Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região