

## TEXTURA

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR



Hidrorrepelente  
Ótima aderência  
Excelente preenchimento

A **Textura Classic** é um produto que traz em sua formulação componentes que dão à parede um acabamento riscado decorativo e sofisticado, que realçam a textura e a hidrorrepelência, além de dispensar a aplicação de tinta para acabamento.

A **Textura Design** é um produtos que apresenta como características a hidrorrepelência, conferindo maior durabilidade à pintura por impedir a penetração de umidade. Traz em sua formulação componentes que realçam a textura e torna desnecessária a aplicação de tinta de acabamento. Fácil aderência, aplicação e homogeneidade.

A **Textura Rústica** é um produto que traz em sua formulação componentes que dão à parede um acabamento riscado decorativo e sofisticado, que realçam a textura e a hidrorrepelência, além de dispensar a aplicação de tinta para acabamento.

### Informações Técnicas

<b>Composição</b>	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e tensoativos etoxilados.		
<b>Classificação</b>	Desenvolvido conforme normas NBR 17134 e 11702 vigentes tipo 4.6.1 (Textura Lisa) e tipo 4.6.3 (Textura Classic/ Rústica) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
<b>pH</b>	8,5-10	<b>Densidade</b>	Design 1.500 - 1.600 g/cm <sup>3</sup> Classic e Rústica 1.970 - 2.070 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	> 140KU	<b>Diluição</b>	<b>Classic e Rústica:</b> Pronta para uso. <b>Design:</b> Pronta para uso. Para aplicação com rolo de espuma, diluir com água potável até 15%.
<b>Prazo de validade</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Aplicação</b>	<b>Produto pronto para uso:</b> Desempenadeira e espátula de aço. <b>Produto diluído:</b> Rolo de espuma rígida (texturização), rolo de lã ou lã sintética.		
<b>Rendimento</b> Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	<b>Quarto 0,9 L</b> NÃO SE APLICA	<b>Balde 16L</b> <b>Design</b> Rende acima de 25m <sup>2</sup> c/diluição Rende acima de 25m <sup>2</sup> c/diluição	<b>Classic</b> Rende acima de 13m <sup>2</sup> <b>Rústica</b> Rende acima de 11m <sup>2</sup>
<b>Secagem</b>	<b>Design</b> 6 horas ao toque 12 horas final 4 dias cura total  <b>Classic e Rústica</b> 4 horas ao toque 16 horas final 4 dias cura total	<b>Demãos</b>	<b>1 demão.</b> Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

### Aplicação

<b>Preparação</b> Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, bloco de concreto, gesso, textura, fibrocimento ou concreto.
<b>Indicação de Aplicação</b>	<b>Em bom estado (com ou sem pintura):</b> Lixar e eliminar o pó com pano úmido. <b>Reboco e Concreto Novo:</b> Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta, melhorando a aparência e resistência do acabamento. <b>Reboco Fraco, Superfícies pintadas com cal ou que tenham pinturas queimadas pelo sol:</b> Remover as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem. <b>Imperfeições Rasas e Profundas:</b> Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrílica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos). <b>Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas:</b> Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>Recomendações</b>	<p>Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.</p> <p>ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.</p> <p>GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.</p>
<b>Precauções</b>	<p>Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.</p>



**ATENÇÃO:**

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.